

Hardie® Panel fasadskiva

PRODUKT

Hardie® Panel fasadskivor i fibercement är en lätt och ekonomisk lösning i storformat eller "cut-to-size" lösningar. Produkten är lämplig som ventilerad fasad vid både vid nybyggnation och renoveringsprojekt och kan dessutom tillpassas och användas till gavlar, fönsterkupor, takuthäng och som vindskiva.

ANVÄNDNING

Först och främst som ventilerad klimatskärm vid utvändiga fasader.

Användningsområden:

Utvändiga fasader

- Fasadebeklädning
- Bröstningar
- Gavlar & takupor

Takdetaljer

- Uthäng
- Vindskivor

Fönster- och dörrsmyg

EGENSKAPER

Om Hardie® Panel fasadskivor används i enlighet med monteringsanvisningen har de följande egenskaper:

- Väderbeständig
- Frostbeständig
- Minimalt underhållsbehov
- Beständig mot UV-strålar
- Resistent mot fukt, svamp och skadedjur, samt ruttnar ej
- Obrännbar
- Formstabil



15 års

Garanti

MATERIAL

Hardie® Panel fasadbrädor i fibercement är tillverkade av naturliga råvaror: cellulosafibrer från FSC-märkta barrträd, Portland cement, sand, vatten samt en liten mängd utvalda tillsatser.

DIMENSIONER

Mått: 8 x 1220 x 3050 mm

Vikt: 41,7 Kg. (11,2 Kg/m²)

Täckyta: 3,72 m²

COATING

Fabriksmålad framsida med ColourPlus™-teknik

Primer på baksidan. Hardie® Panel finns tillgänglig i 21 olika färger.

Alla kapade kanter skall förseglas med ColourPlus™ kantförseglingsfärg, se monteringsanvisning.

YTA

Trästruktur med varierad cederträmönster eller slät yta.

FÄRGER

Hardie® Panel finns tillgänglig i 21 olika färger.

För detaljer se: www.jameshardie.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktens tekniska specifikationer, definieras från gällande testnormer och är beskrivet nedan:

Toleranser	SS-EN 12467	Längd	± 5 mm
	SS-EN 12467	Bredd	± 3,7 mm
	SS-EN 12467	Tjocklek	± 0,8 mm
		Vikt	11,2 Kg/m ²
Medel densitet (mättad)	SS-EN12467		1300 Kg/m ³
Vattenabsorbtion	ASTM C1186		< 36 %
Fuktrörelser 30-90% RF	ASTM C1186		± 0,05 %
Böjstyrka, Våt	SS-EN 12467		>7 Mpa
Böjstyrka, Torr	SS-EN 12467		>10 Mpa
Brandklass			A2-s1,d0

GARANTI

15 års garanti lämnas mot sprickor, krackelering, förrutnelse och dellaminering. Se gällande garantibestämmelser på www.jameshardie.se för ytterligare information.